

VpCI®-325 CC za zaštitu u zatvorenom prostoru



TIPIČNE PRIMJENE

VpCI®-325 CC izvrstan je za:

- Održavanje
- Podmazivanje
- Privremeno skladištenje - nanijeti tanak sloj na metal prije ili nakon obrade metala
- Male ili složene metalne dijelove/galanteriju - nanijeti prskanjem ili umakanjem
- Primjena - prskanjem, umakanjem, premazivanjem. Zaštita od korozije do 24 mjeseca
- Podmazivanje raznih kućnih alata
- Podmazivanje cijevi i metalnih dijelova oružja

OPIS PROIZVODA

VpCI®-325 CC je proizvod za zaštitu od korozije na bazi biljnog ulja/otapala, odmah spreman za korištenje. Namijenjen je korištenju u širokom rasponu aplikacija, koje uključuju zaštitu metalnih limova, žica, cijevi, prirubnica i ostalih proizvedenih ili obrađenih metalnih dijelova, oružja i mnogih drugih proizvoda. VpCI®-325 CC štiti od korozije i služi kao izvrstan podmazivač koji učinkovito djeluje čak i u nepovoljnim uvjetima visoke relativne vlage i u prisutnosti korozivnih spojeva kao što su kloridi, sumporovodik i ostali sumporovi spojevi. VpCI®-325 CC je baziran na biorazgradivom ulju biljnog podrijetla. VpCI®-325 CC stvara zaštitni sloj na površini metala i djeluje na dva načina: prvo, stvara izdržljivi sloj uljno topivih inhibitora korozije koji čvrsto prijanja na metalnu površinu. VpCI®-325 CC također u potpunosti istiskuje vlagu sa površine metala sprječavajući koroziju.

OSOBINE PROIZVODA

- Pruža univerzalnu zaštitu od korozije za crne metale, galvanizirani čelik, aluminij, mjed, bakar, babbit, kadmij i srebro
- Odličan penetrant za otpuštanje zapečenih i zahrđalih vijaka i metalnih dijelova.

TIPIČNA SVOJSTVA

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Izgled | Žuta blago viskozna tekućina |
| Vrsta filma | Uljast |
| Plamište | 77°C |
| Metode uklanjanja | Alkalni čistači i otapala (VpCI®-416/VpCI®-418 LM) |
| Gustoća | 0.81-0.84 kg/l |
| Nehlapiva tvar | 33-42% |

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

VpCI®-325 CC pakiran je u kanistre od 19 litara, bačve od 208 litara, IBC kontejnere i bulk pakiranje. Ovaj proizvod se mora skladištiti dobro zatvoren. Dobro promiješati prije svake upotrebe. Rok trajanja je do 24 mjeseca.

SVOJSTVA ZAŠTITE

VpCI®-325 CC istiskuje vlagu kao i vodeći lubrikanti ali značajno bolje štiti od korozije.

| Vrijeme prije pojave korozije | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| | Vlažna komora (Dani) ASTM D-1748 |
| | Lijevano željezo |
| VpCI-325 CC | 200+ |
| Vodeći lubrikanti/ulja za zaštitu od korozije | 1 |

REZULTATI STANDARDNIH TESTOVA

| | |
|-------------|---------------|
| ASTM D-1748 | Vlažna komora |
|-------------|---------------|

SAMO ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU
DRŽATI VAN DOSEGA DJECE KONTEJNER
DRŽATI ČVRSTO ZATVOREN
NIJE ZA UNUTRAŠNJU UPOTREBU
PROČITATI SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA DODATNE INFORMACIJE

Proizvedeno u Hrvatskoj sa licencom Cortec Corporation:

CORTECROS d.o.o.
A Subsidiary of Cortec® Corporation

Nova Ves 57, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 466 9280
Fax: +352 1 466 7382
email: info@cortecros.hr



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, e-mail: info@cortecvci.com
<https://www.cortecvci.com>

Za sve informacije kontaktirajte **CorteCros Nova Ves 57 10000 Zagreb**, član grupe Cortec Corporation USA
Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.com>

©Cortecros 1998-2022. Sva prava pridržana. Kopiranje ovih materijala bez pisane suglasnosti Cortecros d.o.o. ili Cortec Corporation je strogo zabranjeno.
ISO akreditacija se primjenjuje samo na procese Cortecros d.o.o.