

## VpCI®-372E Odljepljiv Premaz

### OPIS

VpCI®-372E (Extra Thick) je odljepljiv premaz na bazi vode koji pruža zaštitu u oštrim vanjskim, nenatkrivenim uvjetima. E verzija proizvoda nudi povećanu viskoznost te je modificirana tako da olakša nanošenje debljih slojeva premaza. Ovaj način nanošenja pruža povećanu zaštitu dinamičnim profilima kao što su žlijebljeni spojevi, navoji i strojno obrađene površine. Proizvod također nudi izvrsnu UV zaštitu, te je dostupan u nekoliko različitih boja.

### PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

VpCI®-372E je dostupan u pakiranjima od 19 L i 208 L.

Rok trajanja proizvoda je 1 godina.



### CHARACTERISTICS/TECHNICAL DATA

Suha tvar	33.40%
Sjaj (ASTM D532)	NA
VOCs (ASTM D3960)	24 g/l
Viskoznost	NA
Tvrdoća (ASTM D3363)	NA
Prekrivanje površine	13.15 m <sup>2</sup> /l @ 25µm
Gustoća	1.06 kg/l
Plamište	93°C
Preporučena debljina suhog premaza (DFT)	250 µm
Preporučena debljina mokrog premaza (WFT)	750 µm
Suho na dodir za	1-2 sata
Dovoljno suho za rukovanje za	2-3 sata
Dovoljno suho za nanošenje drugog sloja	NA
Prisilno sušenje	15-20 min @ 65°C
Potpuno suho za	3-7 dana
Slani sprej (ASTM B117)	1000+ sati
Vlažna komora (ASTM D1748)	1000+ sati
Prianjanje (ASTM D3359)	NA
Fleksibilnost (ASTM D522)	1.27cm vreteno

\* Svi testovi su provedeni nakon 7 dana pri sobnoj temperaturi

# VpCI®-372E Odljepljiv Premaz

---

## PRIMJENA

### Priprema površine

Površina mora biti očišćena od masti, ulja, prašine, otisaka prstiju, crteža/oznaka, inhibitora korozije i svih ostalih onečišćenja koja bi mogla utjecati na prijanjanje premaza. Za primjenu na strukturalnom čeliku, Cortec preporuča minimum NACE #3/ SSPC-SP6 abrazivno čišćenje. Obratite se Cortec tehničkoj podršci i/ili testirajte prijanjanje proizvoda prije uvođenja u normalan rad.

**Napomena: Prije primjene provjerite da li je rosište bar 2°C niže nego temperatura zraka. Prije primjene temeljite promiješati proizvod. VpCI-372 se može nanositi prskanjem, valjkom, kistom ili umakanjem.**

### Standardne postavke opreme

Ovaj proizvod se tipično nanosi valjkom ili kistom.

### Čišćenje

Opremu i alat oprati vodom odmah nakon korištenja, kada je premaz još mokar. Kada se premaz osuši, jednostavno se uklanja guljenjem sa površine.

**SAMO ZA INDUSTRIJSKU PRIMJENU  
DRŽATI VAN DOHVATA DJECE  
DRŽATI SPREMNIK ČVRSTO ZATVOREN  
NIJE ZA UNUTRAŠNJU POTROŠNJU  
ZA DODATNE INFORMACIJE PROČITATI STL**



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, e-mail: [info@cortecvci.com](mailto:info@cortecvci.com)  
<https://www.cortecvci.com>

Distribucija:

**CORTECROS** d.o.o.  
*A Subsidiary of Cortec® Corporation*

Nova Ves 57, 10000 Zagreb, Hrvatska  
Tel: +385 1 466 9280  
Fax: +352 1 466 7382  
email: [info@cortecros.hr](mailto:info@cortecros.hr)

Za sve informacije kontaktirajte **CortecCros Nova Ves 57 10000 Zagreb**, član grupe Cortec Corporation USA  
Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: [info@cortecros.hr](mailto:info@cortecros.hr), Internet <http://www.cortecros.com>