



VpCI-388

OPIS PROIZVODA



VpCI-388 privremeni odstranjivi premaz koji ostavlja tvrdi, suhi film. VpCI-388 se može lako ukloniti sa alkalnim čistačima kao što je VpCI-414. VpCI-388 je izvrstan proizvod za dugotrajnu zaštitu u zatvorenom od korozije (do tri godine*) ili srednju i kratkotrajnu vanjsku zaštitu. na otvorenom. Preporučljiva debljina filma je 25 mikrona.

*Ovisi o uvjetima i debljini nanesenog filma

OSOBINE

- Dostupno u različitim bojama
- Nelijepivi, uklonjivi film
- Suh i prozirni film
- Ekološki prihvatljiv, siguran za okoliš

TIPIČNE PRIMJENE

- Zaštita opreme velikih gabarita u transportu i skladištenju
- Isporuka dijelova opreme
- Naknadna zaštita već obojanih površina

PRIMJENA

- Priprema površine
SSPC* ARS**
6 Visoki B-1

Priprema proizvoda:

Proizvod se prije upotrebe mora lagano promiješati. Može se razrijediti s vodom za nanošenje prskanjem. Ako se razrjeđuje, VpCI-388 treba se miješati minimalno 5 minuta.

*Steel Structures Painting Council

**American Rust Standard

Primjena proizvoda

Proizvod može biti nanošen sprejem, četkom, valjkom ili uranjanjem. Normalna debljina mokrog namaza (WTF) od 150 mikrona daje debljinu suhog namaza od 50 mikrona (DFT).

Primjena prskanjem:

Slijedeće se bazira na primjeni Graco opreme (Airless).

Oprema:

Nanos	75 – 125 mikrona
Model	AA Plus
Pumpa	30:1 President
Tip	0.048-0.053 cm
Cap	Standard
Filtar	100 Mesh SST* Visoki tlak
Tlak zraka	7 bar
Tlak fluida za raspršivanje	69 bar
*Nehrđajući čelik	

Čišćenje proizvoda

Očistite opremu koju ste koristili čistom vodom ili deterdžentom/vodom

OSNOVNI PODACI

Izgled	bijela viskozna tekućina
Tip filma	tvrd/proziran
Sadržaj čvrstih tvari	37-42%
pH	9.4 – 10.0 (koncentrat)
Prekrivanje	15-17 m ² /l@25 mikrona
Gustoća	0,98-1,01 kg/l
Viskozitet	0,008-0,015 Pa s
VOC	37 g/l
Vrijeme sušenja (na dodir)	5-30 min.*
Vrijeme potpunog sušenja	4-6 sati*
Vijek trajanja proizvoda	12 mj. kod 24 °C
Razrjeđivanje s vodom	10-40 %
Slana komora	100 sati
Vlažna komora	150 sati

*Ovisi o razrijeđenosti

Važno: Vrijeme sušenja premaza je u ovisnosti o temperaturi, provjetravanju i vlažnosti.

SKLADIŠTENJE I PAKIRANJE

VpCI-388 dostupan je u kanistrima od 19 litara i bačvama od 208 litara.

Ne dozvoliti da dođe do smrzavanja proizvoda.

Rok upotrebe proizvoda 24 mjeseca.

Proizvod mora biti zatvoren u originalnom pakovanju prije odlaganja u skladište.

Prije upotrebe dobro promiješati.

Samo za industrijsku uporabu

Čuvati dalje od dohvata djece

Držati bačve dobro zatvorene

Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe